



Dyckerhoff PKZ Normal R

Portlandkalksteinzement EN 197-1 - CEM II/A-LL 32,5 R

Daten gemäß EN 196

	typische Werte	Anforderung aus EN 197-1
Mechanische Daten:		
Druckfestigkeit 2 Tage [MPa]	21	≥ 10,0
Druckfestigkeit 28 Tage [MPa]	49	≥ 32,5 / ≤ 52,5
Physikalische Daten:		
Wasseranspruch zur Normsteife [%]	27	
Erstarrungsbeginn [min]	202	≥ 75
Raumbeständigkeit [mm]	1	≤ 10
Chemische Daten:		
Glühverlust [%]	6,8	
Unlöslicher Rückstand [%]	2	
Sulfatgehalt (SO ₃) [%]	3,3	≤ 3,5

CEM II/A-LL 32,5 R wird gemäß EN 197-1 hergestellt und güteüberwacht.

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0840-CPR-1270-256100-13

KOMO Certificate: 1140-16-1050