



## Dyckerhoff PZ Doppel R

### Portland Cement EN 197-1 - CEM I 42,5 R

gegevens conform EN 196

	typisch waarden	eisen conform EN 197-1
<b>mechanische gegevens:</b>		
druksterkte 2 dagen [MPa]	32	≥ 20,0
druksterkte 28 dagen [MPa]	59	≥ 42,5
<b>fysieke gegevens:</b>		
waterbehoefte [%]	28	
begin binding [min]	135	≥ 60
vormhoudendheid (expansi) [mm]	1	≤ 10
<b>chemische gegevens:</b>		
gloeiverlies [%]	3,6	≤ 5,0
waarvan onoplosbaar [%]	0,9	≤ 5,0
sulfaat-gehalte (SO <sub>3</sub> ) [%]	3,7	≤ 4,0

CEM I 42,5 R wordt geproduceerd, getest en gecertificeerd conform EN 197-1.

Certificate of consistency of performance: 0840-CPR-1270-130000-01

KOMO Certificate: 1140-16-1014