



Dyckerhoff M-Doppel

Portlandcomposiet Cement EN 197-1 - CEM II/B-M (S-LL) 42,5 R

gegevens conform EN 196

	typisch waarden	eisen conform EN 197-1
mechanische gegevens:		
druksterkte 2 dagen [MPa]	30	≥ 20,0
druksterkte 28 dagen [MPa]	57	≥ 42,5
fysieke gegevens:		
waterbehoefte [%]	29	
begin binding [min]	144	≥ 60
vormhoudendheid (expansi) [mm]	1	≤ 10
chemische gegevens:		
gloeiverlies [%]	4,2	
waarvan onoplosbaar [%]	1	
sulfaat-gehalte (SO ₃) [%]	3,4	≤ 4,0

CEM II/B-M (S-LL) 42,5 R wordt geproduceerd, getest en gecertificeerd conform EN 197-1.
Dit cement heeft een toelating conform DIBt-No. Z-3.17-1877.

Certificate of consistency of performance: 0840-CPR-1270-239210-05

Product Certificat: 1270-239260-17

KOMO Certificate: 1140-16-1077

Dyckerhoff GmbH, fabriek Lengerich
Postbus 1240 / 1260
D-49525 Lengerich
Telefoon: +49 (0)5481 / 31-0

Datum: 07.01.2019
Dr. Böttcher (Manager kwaliteitszorg)