



Dyckerhoff FIX

Putz- und Mauerbinder MC 5 EN 413-1

Daten gemäß EN 413-1

	typische Werte	Anforderung aus EN 413-1
Mechanische Daten:		
Druckfestigkeit 28 Tage [MPa]	7	≥ 5 / ≤ 15
Physikalische Daten:		
Erstarrungsbeginn [min]	226	≥ 60
Raumbeständigkeit [mm]	2	≤ 20
R90 [%]	4,0	≤ 15
Wasserrückhaltevermögen, %	89	≥ 80
LP-Gehalt, %	17	≥ 8 / ≤ 22
Chemische Daten:		
Sulfatgehalt (SO ₃) [%]	1,5	≤ 2,5

MC 5 wird gemäß EN 413-1 hergestellt und güteüberwacht.

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: 0785-CPR-41-062-13

Sackware ist chromatarm gem. TRGS 613.